

CASTLESTONE

GRES PORCELLANATO / Porcelain Stoneware / Feinsteinzeug glasiert / Grès cerame emailé

CONFORME / According to / Conforme
UNI EN 14411 All. G Gruppo B1a

CASTLESTONE

BEIGE



V3

FORMATO Size	SPESSORE Thickness	GRIP	CODICE ARTICOLO Item code	CODICE PREZZO Price code
 90x90 cm / 36"x 36"	10 mm	R 10	CECST090001	402
 90x60 cm / 36"x 24"	10 mm	R 10	CECST060002	402
		R 11	CECST060012	407
	20 mm	R 11	CECST060003	403
 60x60 cm / 24"x 24"	10 mm	R 10	CECST060001	405
		R 11	CECST060013	406
 30x60 cm / 12"x 24"	10 mm	R 10	CECST030002	405
		R 11	CECST030007	406

CLASSTILE

IVORY




V3

FORMATO Size	SPESSORE Thickness	GRIP	CODICE ARTICOLO Item code	CODICE PREZZO Price code
 90x90 cm / 36"x 36"	10 mm	R 10	CECST090002	402
 90x60 cm / 36"x 24"	10 mm	R 10	CECST060004	402
		R 11	CECST060011	407
 60x60 cm / 24"x 24"	10 mm	R 10	CECST060005	405
		R 11	CECST060006	406
 30x60 cm / 12"x 24"	10 mm	R 10	CECST030003	405
		R 11	CECST030004	406


CLASSTILE

GREY



FORMATO Size	SPESSORE Thickness	GRIP	CODICE ARTICOLO Item code	CODICE PREZZO Price code
 90x90 cm / 36"x 36"	10 mm	R 10	CECST090003	402
 90x60 cm / 36"x 24"	10 mm	R 10	CECST060008	402
		R 11	CECST060010	407
	20 mm	R 11	CECST060009	403
 60x60 cm / 24"x 24"	10 mm	R 10	CECST060007	405
		R 11	CECST060014	406
 30x60 cm / 12"x 24"	10 mm	R 10	CECST030005	405
		R 11	CECST030006	406


PEZZI SPECIALI / Speciale trims / Formstücke / Pièces spéciales




Battiscopa
7x60 cm / 2,8"x 24"
Cod. Prezzo 408



Toro
30x90 cm / 12"x 36"
Cod. Prezzo 409



Costa lucida bisello
30x90 cm / 12"x 36"
Cod. Prezzo 410



Elle costa retta
30x90 cm / 12"x 36"
Cod. Prezzo 410

SVILUPPO GRAFICO/ Graphic development

FORMATO Size	N° DI GRAFICHE Patterns Number
90x90 cm / 36"x 36"	10
90x60 cm / 36"x 24"	10
60x60 cm / 24"x 24"	20
30x60 cm / 12"x 24"	40

IMBALLI / Packing / Verpackung / Emballage

FORMATO Size	SPESSORE Thickness	PZ/SCATOLA Pieces/Box	MQ/SCATOLA Sqm/Box	KG/SCATOLA Kg/Box	SCATOLA/PALLET Box/Pallet	MQ/PALLET Sqm/Pallet	KG/PALLET Kg/Pallet
90x90 cm / 36"x 36"	10 mm	2	1,62	35	20	32,4	720
	20 mm	2	1,08	24,3	48	51,84	1186,4
90x60 cm / 36"x 24"	10 mm	1	0,54	24,84	30	16,2	765
	20 mm	1	0,54	24,84	30	16,2	765
60x60 cm / 24"x 24"	10 mm	3	1,08	23,55	40	43,2	962
30x60 cm / 12"x 24"	10 mm	6	1,08	23,54	40	43,2	962
Battiscopa 7x60 cm / 2,8"x 24"	10 mm	10	-	8,50	96	-	836
Toro	20 mm	2	-	25	-	-	-
Costa Lucida Bisello	20 mm	2	-	25	-	-	-
Elle costa retta	20 mm	2	-	25	-	-	-

CASTLESTONE

CARATTERISTICHE TECNICHE / Technical features / Technische Daten / Caracteristiques techniques

GRES PORCELLANATO SMALTATO / Glazed Porcelain Stoneware / Grès Cérame Émaillé / Feinsteinzeug Glasiert
 EN 14411:2012 Allegato G Gruppo B1a GL

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS	NORMA NORM	VALORE RICHIESTO VALUE REQUIRED	VALORE VALUE
Dimensioni Size	ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza/ length and width $\pm 0,6\%$	Conforme
		Spessore/ Thickness $\pm 5\%$	
		Rettilineità spigoli/ Linearity $\pm 0,5\%$	
		Ortogonalità/ Wedging $\pm 0,6\%$	
		Planarità/ Flatness $+ 0,5\%$	
Assorbimento d'acqua Water absorption	ISO 10545-3	$E \leq 0,5\%$	Conforme
Resistenza alla flessione Breaking strenght	ISO 10545-4	$\geq 35 \text{ N/ mm}^2$	Conforme
Resistenza alla rottura Breaking force	ISO 10545-4	$\geq 1300 \text{ N}$ per spessori $\geq 7,5\text{mm}$ $\geq 700 \text{ N}$ per spessori $\leq 7,5\text{mm}$	Conforme
Resistenza sbalzi termici Thermal Resistance	ISO 10545-9	Richiesta Required	Resistente Resistant
Coefficiente di attrito Static coefficient of friction	DIN 51130	$\geq R9$	Conforme
Coef. di dilatazione termica lineare Coef. of linear thermal expansion	ISO 10545-8	$\alpha \leq 7 \times 10^{-6}/^\circ\text{C}$	Resistente Resistant
Durezza superficie Mohs Mohs surface hardness	UNI EN 101	≥ 5	Conforme
Resistenza al gelo Frost Resistance	ISO 10545-12	Ingelivo Frost proof	Conforme
Resistenza agli acidi Resistance to acid	ISO 10545-13	Classe GB min. GLB min. GHB min. Class GB min. GLB min. GHB min.	Conforme
Resistenza alle macchie Crazing to staining	ISO 10545-14	Min 3	Conforme

La conformità ad altre norme qui non espressamente citate può essere fornita su richiesta.

On request we can certify conformity with standards that are not mentioned hereby.

Die Erfüllung der Anforderungen anderer Normen, die hier nicht erwähnt worden sind, können wir Ihnen auf Anfrage zur Verfügung stellen.

La conformité aux autres normes, non citées, ci-dessus peut être fournie sur demande.